Creteo®Gala CC 649

Malta per la sigillatura di fughe verticali a base trass

Avvertenze legali e tecniche:
Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:
Per sigillatura di fughe di laste in pietra naturale e muratura in pietra naturale, nonché cordone.
Non adatto per marmo e altre pietre naturali facilmente macchiabili.
La larghezza minima delle fughe deve essere almeno 10 mm.

Caratteristiche:
- resistente al gelo e ai sali scongelanti
- elevata resistenza alle intemperie

Lavorazione:

Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	**2000148314**	**2000148313**
NAV-Art. Nr.:	141457	141456
Imballaggio		
Unità per bancale	54 cf./banc.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1.000 kg/cf.
Granulometria	0 - 4 mm	
Resa malta bagnata	ca. 16 L/cf.	ca. 650 L/ton
Resa	ca. 16 L/cf.	ca. 650 L/ton
Fabbisogno d'acqua	4 L/cf.	160 L/cf.
Massa volumica - dopo essicazione a 105 °C	1.957 kg/m³	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 25 MPa	
Classi di esposizione	XF4	

Materiale di base:
- cemento
- pozzolana
- sabbie selezionate
- leganti organici < 5%
- additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione:
Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Con temperatura del supporto, del materiale e dell'aria sopra 30 °C si riduce il tempo di lavorazione.

Preparazione:
Mescolare il prodotto con la quantità prescritta d'acqua pulita con una macchina idonea (si consiglia l'impiego di un miscelatore ad alta frequenza) fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi, pompabile.

Considerazioni su pericoli:
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio:
Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 6 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 °C, e 65 % U.R.

Creteo®Gala CC 649

Malta per la sigillatura di fughe verticali a base trass

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.